BRENNTAG

Технички лист Адсорбиум 95

верзија 02/XVI/042018

Основни податоци

Природни влакна 100 %
Органска структура во најголемиот дел
DIN 1.8300- Класа на цврсти компоненти 1-3
DIN 19682,- влакна,волнасветло кафеава

Chemical properties	Потребна вредност	Измерена вредност
1.1pH-вредност	4-11	4,7
1.2 соленост	< 0,4	
1.3 главни растворливи компоненти		
1.3.1 Азот (NH4-N + N03-N) [mg/1] <so		<so
1.3.2 Фосфор (P20S) [mg/1]	<30	<30
1.3.3 Калиум (K20) [mg/1]	< 40	<40
1.4 Органски супстанци[% TM]	>go	>go
l.S Тешки метали (вкупна содржина)**		
l.S.1 Арсен (AS) [mg/1]	0,2	< 0,001
l.S.2 Олово (PB) [mg/1]	0,2	0,002
l.S.3 Кадмиум (CD) [mg/1]	o,os	< 0,0001
l.S-4 Хром (CR) [mg/1]	0,3	< 0,001
l.S.S Никел (NI) [mg/1]	0,2	0,001
l.S.6 Жива (Hg) [mg/1]	o,oos	< 0,00001
l.S.7 Бакар [mg/1]	1	o,oog
l.S.8 Цинк (ZN) [mg/1]	2	0,013
l.S.g Флуорид (F) [mg/1]	s	o,og
l.S.10 Цијанид (C N) [mg/1]	0,1	< 0,01
l.S.ll Бариум (BA) [mg/1]	s	0,021
l.S.12Молибден(MO) [mg/1]	0,3	< 0,001
l.S.13 Антимон(SB) [mg/1]	0,03	0,007
l.S.14 Селен (Se) [mg/1]	0,03	< 0,001
l.S.1S Хлор (Cl) [mg/1]	1SOO	g,g
l.S.16 SCулфати (S04) [mg/1]	2000	<s
l.S.17 Остатоци од испарување [mg/1]	3000	S70

**ЦАС 999999-99-4; ЕИНЕЦС/ЕЛИНЦС: 310-127-j); СВХЦ Листа (Листа на многу загрижувачки супстанци) компоненти помалку од 0,1% од листа на супстанци (СДБ 19072006- ЕГ- Реацх (ДЕ))

Приказ:

Карактеристики	
Густина	< 140 Gramm I Liter
Хидрофобност	> g7%
Хидрпоскопност	< 4%
Способност на лебдење	> gs%
Заситеност	10 0 %
Самозапалливост	26S'C - 28g'C
Датум на траење	> S Jahre
Апсорпција- фактор на параметри	4,68
Kg/SORB XT vs l/масло	0,66
l/SORB XT vs V масло	
брзина на апсорпција (sec.)	0Ꞵ

Области на апликација

Тип I	вода
Тип II	вода и вообичаени гранки
Тип III-R	посебни и индустриски гранки
Масла и лубриканти	
Горива	
Емулзии и многу хемикалии	
Бои и последователни материјали	
Нема опасност за луѓе и животна средина	

Институти за тестирање:

Институт за хигиена Гелзенкирхен Хемибиро ®
Регенсбург Институт за тестирање материјали НРВ